

## Zaptivna pletenica tip 3070 FDA

### Sastav materijala:

TEADIT 3070 FDA se sastoji od ekspanziranih i punjenih PTFE vlakana, impregniran PTFE-disperzijom i inertnim mineralnim uljem koje je u skladu sa FDA regulativama.

### Osobine:

Zaptivač 3070 FDA je ispleten u formi PTFE cevi, u različitim pravougaonim poprečnim preseccima. Ovakva konstrukcija, čini TEADIT 3070 FDA odličnim statičkim zaptivačem za širok opseg fluida, uključujući i najagresivnije. Proizvodi se u sledećim dimenzijama: 15 x 4mm, 25 x 3mm, 20 x 4mm, 30 x 4,5mm, 40 x 5mm, 25 x 6mm and 50 x 6mm.

### Oblasti primene:

Statički zaptivač za metalne i nemetalne priрубnice, poklopce, zatvarače, hemijske reaktore itd.

### Fluidi:

TEADIT 3070 FDA može biti korišćen u kontaktu sa skoro svim poznatim tečnim i gasovitim substancama, uključujući i najagresivnije.



### Prednosti:

Zbog forme mekanog i savitljivog zaptivača sa jedne i snažnog i izdržljivog sa druge strane, TEADIT 3070 FDA se lako prilagođava oštećenjima koje se često mogu naći na zaptivnim površinama. Hemijski je inertan, pH faktora 0-14. Brzo i jednostavno se instalira. Ne lepi se, lako se uklanja sa zaptivne površine i ne ostavlja ostatak.

### Ne koristi se za:

Rastopljene alkalne metale i komponente fluorina pri visokim temperaturama i pritiscima, kiseonik.

Temperatura: - temp.: + temp.:  
(°C) 100 280

Pritisak: rotacioni: recipročni: statički:  
(bar) 25

pH: 0 - 14

Gustina:(g/cm<sup>3</sup>) 1,9

Brzina na vratilu:  
(m/s)

#### TEADIT INTERNATIONAL PRODUKTIONS GMBH

Rosenheimer Str.10 Tel.: +43 - 5372 - 64020 - 0  
A-6330 Kufstein Fax: +43 - 5372 - 64020 - 20  
e-mail: mail@teaditeurope.com

#### TEADIT ITALIA S.p.A.

Via Vanzago 13 Tel.: +39 - 035 - 924911  
I-25030 Paratico Fax: +39 - 035 - 913060  
e-mail: sales@teadit.it

Since all properties, specifications and application parameters shown throughout this product information are approximate and may be mutually influenced, your specific application should not be undertaken without independent study and evaluation for suitability. All technical data and advice given is based on experiences TEADIT has made so far. Failure to select proper sealing products can result in damage and/or personal injury. Properties, specifications and application parameters are subject to change without notice. TEADIT does not undertake liability of any kind whatsoever.

