

STAKLO + RAZLIČITE KOMPONENTE		KARBON							GRAFIT	
15% staklo 5% grafit	20% staklo 5% karbon 5% MoS <sub>2</sub>	10%	15%	20%	25%	30%	35%	25%	5%	15%
G 443	G 444	G 410	G 452	G 453	G 415	G 454	G 455	G 456	G 441	G 412
2,17÷2,20	2,23÷2,26	2,11÷2,15	2,10÷2,14	2,09÷2,13	2,08÷2,12	2,07÷2,11	206÷2,10	2,08÷2,12	2,14÷2,16	2,11÷2,14
62÷64	62÷64	60÷62	62÷64	63÷65	64÷66	65÷67	66÷68	67÷69	60÷62	61÷63
11÷20	10÷18	13÷21	12÷20	11÷19	10÷18	9÷17	8÷16	12÷20	14÷24	10÷18
100÷270	80÷220	120÷260	110÷250	100÷240	90÷230	80÷220	70÷210	100÷240	150÷290	100÷240
6,6	8	6,8	7,2	7,9	10,2	11,9	12,3	11	6	7,3
8,2	9,8	9,7	9	7,8	6,3	5,6	5,2	6	9,6	8,1
4,2	5,9	5,4	4,9	4,1	2,8	2,2	2	2,5	5,5	4,4
15,8	19	13,8	12,8	11,7	11	9,9	9	10,2	19	16
12	15	8,3	7,5	6,8	6	4,8	4,1	5,2	14,4	12
0,13	0,11	0,085	0,09	0,108	0,12	0,14	0,146	0,13	0,065	0,07
17,2	19	17,5	16,6	15,7	14,8	13,1	12,5	14	50	60
23 26 33	20 26 30	20 32,6 53,7	24,1 35,2 55,3	27,3 39 58,4	29 42,6 61	31,1 44,2 65,9	32,4 45 66,7	30 43 64	12 27 38	21 36 60
6,2	6	6,2	7	7,9	8,3	9	9,3	8,5	2,1	3
13,8	13,7	12,4	11,9	11,3	11	10	9,6	10,7	13,5	12,6